

Vopsea sintetică Kramp

Vopsea pe bază de rășină sintetică Kramp

2024/07

MANUAL DE UTILIZARE

Sfaturi de tratament:

Este important să amestecați bine conținutul înainte de utilizare pentru a obține culoarea corectă.

Când vopsiți obiecte mai mari, recomandăm amestecarea tuturor vopselelor necesare deodată pentru a preveni diferențele de culoare.

Este preferabil să aplicați vopseaua folosind echipament de pulverizare convențional, comprimat sau fără aer, deși se poate utiliza și o pensulă sau un rulou.

Când pulverizați grundul de rășină sintetică Kramp, acesta trebuie diluat cu 10–20% cu subțiere Kramp.

Când utilizați o pensulă sau un rulou, vopseaua poate fi aplicată nediluată.

Dacă aveți nevoie de un timp de uscare mai rapid, vă recomandăm să folosiți subțierea rapidă a întăritorului Kramp în loc de subțierea rășinii sintetice Kramp.

Dacă doriți să aplicați un al doilea strat, acesta trebuie aplicat ud pe ud, preferabil un strat orizontal și un strat vertical.

Dacă nu, va trebui să așteptați cel puțin 24 de ore (la o temperatură de 20°C) și apoi să șmirgheluiți ușor suprafața înainte de a aplica al doilea strat.

Pentru a obține cele mai bune rezultate posibile, este important să curățați corespunzător suprafața înainte, să aplicați un grund în culoarea care se potrivește cel mai bine cu culoarea finală a vopselei și să utilizați subțiere Kramp.

Dacă se tratează plasticele sau metalele neferoase, trebuie folosit un grund pentru zinc.

Dacă compoziția unui strat existent de vopsea este necunoscută sau se bazează pe agenți de legare convenționali, recomandăm vopsirea unei probe înainte de a începe lucrul.

Informații generale despre Vopseaua Sintetică Kramp:

Descrierea produsului


Vopsea sintetică cu uscare rapidă și rezistență ridicată, potrivită pentru finisarea vehiculelor utilitare, mașinilor și construcțiilor. Rezistență excelentă la intemperii. Pentru utilizare interioară și exterioară.

Diluare

Subțiere sintetică Kramp, adăugare 10 - 20%.

Viscozitate la pulverizare 4 mm DIN

Pistol de pulverizare cu gravitație 20 - 25 s.



Metoda de aplicare	Presiune	Duza
Pistol de pulverizare cu gravitație	2.0 - 2.5 bari.	1.2 - 1.3 mm
HVLP	2.0 - 2.5 bari.	1.2 - 1.3 mm
	0,7 bari presiune internă a duzei.	

Condiții de procesare

Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului.

Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10 °C.

Umiditatea maximă a aerului 80%.

Operațiuni de pulverizare	DTF	Consum
2 - 3	50 - 60 μ m	6 - 8 m ² /l

Timp de evaporare

Între straturi	Înainte de uscarea în cuptor
5 - 8 minute.	10 - 15 minute.

Uscare

Temperatura obiectului 20 °C

- Fără praf 40 - 45 de minute
- Gata de atins în 6 - 8 ore
- Gata de asamblare în 24 de ore



Temperatura obiectului 60 °C

- Gata de asamblare în 1 oră

Caracteristici

Baza de liant:	rășină alchidică modificată
Conținut de solide (% după greutate):	~ 56
Conținut de solide (% după volum):	~ 41
Vâscozitate la livrare DIN 53211 4 mm (în secunde):	tixotropică
Densitate DIN EN ISO 2811 (kg/l):	~ 1,2
Nivel de luciu ISO 2813 la 60° (GU):	> 80 lucios

Proprietăți

- Timp scurt de uscare
- Foarte rezistent la UV și intemperii
- Stabilitate verticală ridicată
- Fluență excelentă, duritate finală ridicată, menține luciul în timp
- Rezistent la petrol și diesel dacă este expus temporar
- Expunere pe termen scurt la 150 °C
- Expunere permanentă la 130 °C

Sfaturi de procesare

Doar pentru utilizare profesională.

Aplicarea unor straturi prea groase poate prelungi considerabil timpul de uscare.

În funcție de culoare, vâscozitatea la livrare poate varia.

Ajustați vâscozitatea adăugând diluant.

Verificați nuanța culorii înainte de aplicare.

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
It's that easy.